

Cement Repair Express

Revisjon: 19/11/2020

Side 1 av 2

Spesifikasjoner

Utgangspunkt	Akrylspredning
Konsistens	Pasta
Herdesystem	Fysisk tørking
Hinnedannelse* (23°C /50% RF)	Ca. 30 min
Egenvekt**	Ca. 1,67 g/ml
Temperaturbestandighet**	-20 °C → 80 °C
Påføringstemperatur	5 °C → 30 °C
Krymping	Krympfri

* Disse verdiene kan variere avhengig av miljøfaktorer som temperatur, fuktighet og type underlag. ** Informasjonen gjelder det fullherdede produktet.

Produktbeskrivelse

Cement Repair Express er en fyllmasse av høy kvalitet med granulær struktur for enkel og krympfri reparasjon av sprekker og fuger i betong.

Egenskaper

- Svært god vedheft til mange mineralske overflater i innendørs og utendørs bruk.
- Herder svært hurtig
- Krymper ikke
- Kan males (etter noen timer, avhengig av mengden materiale som er brukt)

Bruksområder

- For reparasjon av hull og sprekker i betong og sement
- Til reparasjon av fuger i mur
- Reparasjon av skade f.eks. i betongtrapper.

Forpakning

Farge: sementgrå

Forpakning: 290 ml patron, 300 ml patron

Holdbarhetstid ved lagring

Minst 12 måneder i uåpnet emballasje på et tørt sted ved temperaturer mellom +5 °C og +25 °C. Beskytter mot frost.

Overflater

Overflater: Alle vanlige porøse overflater i byggearbeid og renovering. Ikke egnet for bituminøse materialer, glass, metall, PE, PTFE

og PP.

Egenskaper: Underlagene som skal forsegles må være rene, tørre og støvfrie.

Klargjøring av overflaten: Svært porøse overflater bør primes med fortynnet Cement Repair Express (1 del Cement Repair Express + 2 deler vann).

Vi anbefaler å utføre en forutgående vedheftstest på alle underlag.

Fugedimensjoner

Statiske fuger opp til 5 cm.

Påføringsmetode

Påføringsmetode: Fjern eventuelle løse partikler før påføring av Cement Repair Express. Påfør forsegleren i fugen eller sprekken med en fugepistol eller kittkniv. Etterbehandles med en våt spatel eller sparkelspade for jevnest resultat. For større sprekker, statiske fuger eller store skruerull anbefales det å påføre 2 lag av produktet. Avhengig av porøsiteten i underlaget, kan det andre laget av produktet påføres etter ca. 30 min.

Renngjøring: Før herding kan Cement Repair Express fjernes med vann fra underlag og verktøy.

Etterbehandling: med våt kittkniv eller sparkelspade

Reparasjon: Med samme materiale

Anbefalinger for helse og sikkerhet

Ta hensyn til vanlig arbeidshygiene. Se emballasjeetiketten for mer informasjon.

Merk: Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er resultat av våre eksperimenter og vår erfaring, og er formidlet i god tro. På grunn av variasjonen i materialer og underlag og det store antallet mulige anvendelser som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnås. Ettersom utformingen, kvaliteten og bearbeidingsforholdene er utenfor vår kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser på bakgrunn av dette dokumentet. I alle tilfeller anbefales det å foreta foreløpige undersøkelser. Soudal forbeholder seg retten til å endre produkter uten forvarsel.

Cement Repair Express

Revisjon: 19/11/2020

Side 2 av 2

Kommentarer

- Må ikke brukes der det er fare for at den kan stå permanent under vann.
- Ikke egnet for ekspansjons- og dilatasjonsfuger.

Merk: Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er resultat av våre eksperimenter og vår erfaring, og er formidlet i god tro. På grunn av variasjonen i materialer og underlag og det store antallet mulige anvendelser som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnås. Ettersom utformingen, kvaliteten og bearbeidingsforholdene er utenfor vår kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser på bakgrunn av dette dokumentet. I alle tilfeller anbefales det å foreta foreløpige undersøkelser. Soudal forbeholder seg retten til å endre produkter uten forvarsel.